

Teak protector

Un kit di manutenzione completo per pulire e proteggere i tuoi mobili in teak in grado di offrire protezione antimacchia e idrorepellente.

Teak cleaner (1000 ml)

Pulisce i mobili in teak ingrigito e ne ripristina l'aspetto pulito e robusto.

Istruzioni per l'uso

1. Prima di utilizzare il prodotto detergente, indossare guanti di gomma e una protezione per gli occhi. Prima di iniziare, coprire la superficie sotto l'area di lavoro.
2. Prima dell'uso, umidificare il mobile con acqua.
3. Agitare il contenitore di detergente. Applicare il detergente con un panno pulito e lasciare agire il prodotto per circa 3 minuti. Non dimenticare di proteggere le mani con guanti.
4. Pulire il mobile spazzolandolo con un cuscinetto seguendo la direzione delle venature.
5. Sciacquare il mobile con acqua.
6. Per rendere idrorepellente il teak o per mantenere più a lungo il colore grigio patinato del teak stagionato, utilizzare la Manutti Care line: teak protector.

Teak protector (1000 ml)

Una protezione invisibile che satura il teak, in grado di offrire una protezione antimacchia e idrorepellente.

Istruzioni per l'uso

1. Prima di usare la protezione, devono essere indossati guanti di protezione e una protezione per gli occhi. Prima di iniziare, coprire la superficie sotto l'area di lavoro.
2. Nuovo legno duro: pulire prima con Manutti Care line : teak cleaner per rimuovere alcuni degli olii naturali (o esporre all'esterno per due settimane prima del trattamento).
Prima di usare su legno deteriorato o legno grigio scuro, prima pulire il legno con Manutti Care line : teak cleaner. Qualora il legno pulito risulti ruvido al tatto, carteggiarlo delicatamente.
3. Assicurarsi che il legno sia al 100% asciutto e privo di polvere.
4. Agitare come minimo per 1 minuto prima dell'uso.
5. Applicare uno strato sottile di protezione con un panno soffice.
6. Lasciare asciugare per un'ora (climi umidi: dare più tempo l'asciugatura) e successivamente applicare un secondo strato sottile di protezione. Lasciare asciugare il legno per 48 ore prima dell'esposizione alle intemperie.
7. I piani dei tavoli dovrebbero essere trattati con maggiore frequenza.

